FT AG +

TRATTAMENTO ANTIBATTERICO E ANTIMICOTICO DELLE SUPERFICI IN CERAMICA E QUARZO RESINA

A COSA SERVE

✓ Agisce contro patogeni (come funghi, muffe, batteri...): rende le superfici antibatteriche

✓ Funge da blocco della moltiplicazione degli agenti patogeni

I MATERIALI

- **GRES PORCELLANATO NATURALE, STRUTTURATO, LEVIGATO, LAPPATO**
- **CERAMICA**
- **CRAQUELÈ**
- **QUARZO RESINA**

Fila green line

VANTAGGI

- Ha un'azione oligodinamica: le nano particelle di argento non presentano pericolosita' per l'organismo umano.
- Facile da utilizzare.
- Test eseguiti secondo norma en 22196:2011 su ceramica trattata con ft ag+ attestano una attività antibatterica pari al 99% su ceppi batterici previsti dalla norma: gram positivi e gram negativi.

CERTIFICAZIONI

EN 22196:2011: Misurazione dell'attivita' antibatterica su superfici non porose.

COME SI USA

Diluizione. Il prodotto non va diluito, pronto all'uso.

Applicazione. Applicare il prodotto su superficie asciutta con rullo in EDPM oppure ad airless (grammatura consigliata dai 10 ai 30 gr/mq).
La superficie della piastrella o della lastra deve risultare omogeneamente ricoperta di uno strato sottile di prodotto.
Lasciare asciugare o accelerare l'asciugatura con getti di aria calda o tramite forno ventilato ad una temperatura massima di 60-70°C.
Rimuovere l'eccesso di prodotto con spazzole in scotch brite bianco o in tampico. Può essere applicato dopo i protettivi della serie **FT1239** utilizzati per il pretrattamento del gres e del quarzo resina. Il prodotto in eccesso non puo' essere recuperato ed immesso nel recipiente del prodotto integro.

***Avvertenze**: Sconsigliato l'applicazione su superfici con temperatura superiori ai 40°c.*

OPERATORI E IMPIANTI

Se l'applicazione viene effettuata con metodo airless si consiglia di effettuarla in condizione di aspirazione forzata.

Al termine della giornata lavorativa si consiglia di lavare con acqua la stazione di applicazione.

Utilizzare i dei dpi previsti durante la manipolazione e l'applicazione del prodotto (vedi sds punto 8.2).

Composizione: Dispersione oligodinamica di ioni argento.

Shelf life: 6 mesi. il prodotto va stoccato in ambiente fresco (dai 5°C ai 25°C) lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce

Confezioni:
Fusti da 5 litri, 25 litri e 100 litri.

Caratteristiche Chimico-Fisiche

- Aspetto: liquido incolore o leggermente giallino
- Densità: 1,00 kg/l
- pH: 4+/-1

Informazioni di sicurezza

PRODOTTO NON PERICOLOSO.